



ПРОФЕСІЙНИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА

Артикул:
2403

Titebond®
Quick & Thick Multi-Surface Glue

Titebond Quick & Thick Multi-Surface Glue — це найгустіший і найшвидший висихаючий клей на водній основі, призначений для використання з пористими та напівпористими матеріалами. Він ідеально підходить для дерева, кераміки, каменю, скла, тканин, шкіри та більшості матеріалів для рукоділля. Titebond Quick & Thick Multi-Surface Glue забезпечує сильну початкову адгезію та швидке затвердіння, але при цьому дозволяє змінювати положення деталей. Він також утворює з'єднання, міцніше за саму деревину, висихає прозорим і не піддається впливу обробки.

- у два рази швидший й три рази густіший ніж традиційні клеї на основі ПВА;
- висихає до прозорого стану та можна пофарбувати;
- ідеально підходить для столярної майстерні, домашніх та ремісничих проектів;
- заповнює невеликі тріщини та щілини;
- не піддається впливу обробки;
- відмінна шліфуваність на деревині;
- призначений для інтер'єрних проектів;
- очищення водою;
- негорючий — без неприємного запаху;
- відповідає стандарту США ASTM D4236.



Клей Titebond Quick & Thick Multi-Surface Glue **не рекомендується** використовувати на відкритому повітрі або в місцях, де можливе потрапляння вологи.

Для зовнішнього застосування використовуйте клей Titebond III Ultimate Wood Glue або Titebond II Premium Wood Glue. Не підходить для несучих конструкцій.

Не рекомендується використовувати для фотографій, одягу, що піддається пранню, металів, пластмас або гуми. Не використовуйте, якщо температура, клей або матеріали нижче 10 °C. Заморожування може не вплинути на функціональність продукту, але може спричинити його загущення. Збовтування повинно відновити продукт до початкового стану. Перед використанням прочитайте заходи безпеки. Для дерева ретельно відшліфуйте склеєну ділянку перед фарбуванням. Зберігайте при кімнатній температурі. Зберігайте від заморожування.

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

колір:	білий	температура в'язкості	10 °C
тип:	тиксотропний полівінілацетат	розрахований ЛОС:	< 3 г/л
стан:	рідина з високою в'язкістю	вага на галон:	9.0 lbs.
точка спалаху:	> 93 °C	суха плівка:	прозора
заморожування / розмороженні:	стабільний до 2 циклів	тверді речовини:	60%
в'язкість:	36,500 cps	pH:	4,8

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕННЯ: вище 50 °F (10 °C)

ЧАС ВІДКРИТОГО СКЛАДАННЯ: 3-5 хвилин (70 °F/50 % відносної вологості)

ЗАГАЛЬНИЙ ЧАС СКЛАДАННЯ: 10-15 хвилин (70 °F/50 % відносної вологості)

МІНІМАЛЬНА НЕОБХІДНА ТОВЩИНА НАНЕСЕННЯ: приблизно 6 міл або 250 квадратних футів на галон

НЕОБХІДНИЙ ТИСК ЗАТИСКУВАННЯ: достатній для щільного з'єднання (як правило, 100-150 psi для м'яких порід деревини, 125-175 psi для середніх порід деревини та 175-250 psi для твердих порід деревини).

СПОСІБ НАНЕСЕННЯ: пластикові пляшки для тонкого нанесення; клей також можна наносити валиком, шпателем або пензлем.

ОЧИЩЕННЯ: Волога ганчірка, поки клей ще не висох. Зішкребіть і відшліфуйте висохлі надлишки.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ (дивіться на упаковці): не допускати тривалого впливу клею на очі або шкіру. У разі потрапляння в очі промийте їх водою протягом 15 хвилин, у разі потрапляння на шкіру вимийте водою з милом. Якщо подразнення очей або шкіри триває, зверніться до лікаря.

Зберігайте клей у місцях, недоступних дітям! Використовувати тільки за прямим призначенням.

FRANKLIN INTERNATIONAL 2020 BRUCK STREET, USA COLUMBUS, OHIO 43207