



ПРОФЕСІЙНИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА

Артикул:
6123A

Titebond®
Translucent Wood Glue

Titebond Translucent Wood Glue призначений для загальних побутових та столярних робіт. Він забезпечує практично невидиму лінію склеювання та створює міцніше з'єднання, ніж деревина. Сильна адгезія та швидке затвердіння допомагають скоротити час затискання. Після висихання цей клей для дерева не піддається впливу лакофарбових покриттів і легко шліфується. Titebond Translucent Wood Glue також ідеально підходить для ремесел, простий у використанні, нетоксичний і змивається водою. Він спеціально розроблений для дерева, ДСП, ДВП, шкіри, тканини та більшості інших пористих матеріалів.

- практично невидима лінія склеювання;
- швидке затвердіння - міцне зчеплення;
- хороша термостійкість;
- безпечний - без парів розчинників;
- очищення водою;
- універсальний;
- застигає швидше, ніж більшість інших білих клеїв;
- відповідає стандарту США ASTM D4236.



Titebond Translucent Wood Glue **не призначений** для зовнішнього використання або в місцях, де можливе потрапляння вологи. Для зовнішнього використання використовуйте клей для дерева Titebond III Ultimate або клей для дерева Titebond II Premium.

Не призначений для використання в конструкціях або несучих конструкціях.

Не використовуйте при температурі нижче 10 °С. Замерзання може не вплинути на функціональність продукту, але може призвести до його загущення. Збовтування повинно відновити продукт до первісного стану. Перед використанням прочитайте заходи безпеки.

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

колір:	білий	температура в'язкості	10 °С
тип:	полівінілацетатна емульсія	розрахований ЛОС:	< 4 г/л
стан:	рідина	вага на галон:	9.1 lbs.
точка спалаху:	> 93 °С	суха плівка:	прозора
заморожування / розмороженні:	стабільний	тверді речовини:	45%
в'язкість:	8,500 cps		

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕННЯ: вище 50 °F (10 °С)

ЧАС ВІДКРИТОГО СКЛАДАННЯ: 5 хвилин (70 °F/50 % відносної вологості)

ЗАГАЛЬНИЙ ЧАС СКЛАДАННЯ: 10–15 хвилин (70 °F/50 % відносної вологості)

МІНІМАЛЬНА НЕОБХІДНА ТОВЩИНА ШАРУ: приблизно 6 міл або 250 квадратних футів на галон

НЕОБХІДНИЙ ТИСК ЗАТИСКУВАННЯ: достатній для щільного з'єднання (зазвичай 100-150 psi для м'яких порід деревини, 125-175 psi для середніх порід деревини та 175-250 psi для твердих порід деревини).

СПОСІБ НАНЕСЕННЯ: легко наноситься валиком або пензлем, також може бути перенесений у пластикові пляшки для більш точного нанесення клею.

ОЧИЩЕННЯ: Вологою ганчіркою, поки клей ще не висох. Зішкребіть і відшліфуйте висохлі надлишки

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ (дивіться на упаковці): не допускати тривалого впливу клею на очі або шкіру. У разі потрапляння в очі промийте їх водою протягом 15 хвилин, у разі потрапляння на шкіру вимийте водою з милом. Якщо подразнення очей або шкіри триває, зверніться до лікаря.

Зберігайте клей у місцях, недоступних дітям! Використовувати тільки за прямим призначенням.

FRANKLIN INTERNATIONAL 2020 BRUCK STREET, USA COLUMBUS, OHIO 43207