

EPOLAN

Фарба для підлоги

- Фарба, що швидко висихає, для підлоги на водній основі
- Можна застосовувати для обробки підлог із середнім експлуатаційним навантаженням
- Колерується в широкий гамі кольорів



Властивості виробу

Фарба, що легко наноситься на поверхню і має добру покривну здатність, для підлоги на водній основі. Утворює еластичне, стійке до середнього механічного навантаження фарбованого покриття. Продукт швидко сохне, при звичайних умовах наступний шар можна наносити на поверхню вже після двох годин після попереднього фарбування. Фарба колерується у широкий гамі кольорів, як у світлих, так і у темних тонах.

Сфера застосування

Продукт призначений для фарбування дерев'яних і бетонних підлог з низькою і середньою прохідністю при внутрішніх і зовнішніх роботах. Завдяки добрій вологостійкості фарбу можна застосовувати й у вологих приміщеннях.

Продукт не можна застосовувати для фарбування підлоги в гаражах, площ з вимогою високої зносостійкості або поверхні підлоги, яка знаходиться в постійному контакті з водою.

Базова поверхня

Можна застосовувати для фарбування нових і раніше пофарбованих дерев'яних і бетонних поверхонь, а також асфальту.

Підготовка поверхні

Раніше не фарбована поверхня. Базова поверхня повинна бути сухою і очищеною від забруднень, пилу та жиру. Для миття поверхні використовувати теплу воду, для очищення сильно забруднених поверхонь використовувати миючий засіб Cleaner. Переконайтеся, що свіжозалитий бетон остаточно затвердів. Наявний на бетонній поверхні шар цементного клею видалити механічно, шари, що слабо зв'язані, видалити з поверхні до міцної основи. Наявні на поверхні отвори і щілини заповнити потрібною сумішшю для заповнення. Дерев'яна поверхня повинна бути сухою, вміст вологи — менше ніж 18 %. Раніше не оброблену дерев'яну поверхню в зовнішніх умовах просочити 1 шаром безбарвної деревозахисної ґрунтовки Pinotex Base або Pinotex Wood Primer.

Раніше пофарбована поверхня. Поверхню вимити миючим засобом, потім ретельно прополоскати чистою водою. Наявний на поверхні старий шар фарби ошкурити наждачним папером для досягнення кращої адгезії. Стару фарбу, яка відійшла або слабо пов'язана з базовою поверхню, видалити механічно.

Ґрунтування

Раніше не пофарбовану поверхню заґрунтувати одним шаром фарби Epolan, до якої додано 20 % чистої води. Для ґрунтування дерев'яної поверхні при внутрішніх роботах можна застосовувати також ґрунтувальну фарбу на основі розчинника Master Base.

Фінішна обробка

Фінішну обробку поверхні виконати в 1–2 шари нерозбавленою фарбою Epolan. Продукт готовий до використання, перед застосуванням фарбу ретельно перемішати.

Чищення поверхні

Для чищення пофарбованої поверхні використовувати чисту воду, у разі потреби також нейтральні або слаболужні (pH < 7–8) засоби для чищення. Після використання засобу для чищення ретельно прополоскати поверхню чистою водою. Як робочий інструмент застосовувати м'яку щітку або губку. Уникати використання високолужних засобів для чищення, а також щіток з жорсткою щетиною.



Технічні характеристики

Сфера використання	Внутрішні і зовнішні роботи
Сполучна речовина	Акриловий сополімерний латекс
Ступінь глянце (Gardner, 60°)	Напівглянцева (50)
Покривна здатність	6-8 м²/л залежно від вбирної здатності поверхні
Час висихання (23 °C, RH 65 %)	Сухо від пилу через 1–2 години, можна перефарбовувати через 2 години
Розріджувач	Вода
Колерування	Система колерування Acomix, базові тони BW та BC
Робочі інструменти	Пензлик, валик, розпилювач
Очищення робочих інструментів	Водою, одразу після використання
Зберігання	Зберігати в закритій тарі в сухому та прохолодному місці (вище +5 °C)
Упаковка	1 л / 5 л

Рекомендації з фарбування

Необхідна температура повітря і поверхні під час фарбування +10...25°C (рекомендована +18 ± 2 °C), відносна вологість повітря 40...80 % (рекомендована 65 %). Уникати роботи під прямими променями сонця, а також фарбування поверхні, що нагрівається на спекотному сонці. Температура поверхні, що перевищує допустиму, а також протяг можуть зумовити утворення неякісної фарбованої плівки. Вологе повітря в поєднанні з низькою температурою повітря значно подовжує час висихання фарби. Між шарами дати поверхні висохнути відповідно до вимог. На дощату підлогу фарбу наносити уздовж дощок. Встановлювати на підлогу більш важкі предмети і стелити килими рекомендується тільки через 4–6 днів після фарбування підлоги.

Безпека праці

Працювати в добре провітрюваному приміщенні. Уникати потрапляння хімічних речовин на шкіру та в очі. У разі проковтування хімічної речовини негайно звернутися до лікаря й показати йому упаковку або етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Охорона навколишнього середовища й утилізація відходів

Після закінчення роботи щільно закрити ємність із фарбою. Перед очищенням робочого інструмента видалити надлишки фарби. Не зливати продукт у каналізацію або у водоймища. Рідкі залишки фарби доставляти на місце збору шкідливих речовин, лише повністю пусті ємності відправляти на підприємство з утилізації відходів.

Виробник

Akzo Nobel, Швеція.

Представник

ТОВ «Акзо Нобель Холдінг Україна», Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, корп. Б, оф. 700, тел.: (+38 044) 581-85-92, info.kyiv@akzonobel.com

Наведені в описі виробу дані отримано в лабораторних умовах, тому вони можуть варіюватися залежно від методу нанесення виробу на поверхню, погодних умов тощо. Представлену інформацію можна використовувати як керівництво під час вибору виробів та методів роботи. Представник не несе відповідальності за збитки, викликані ігноруванням правил використання продукту або застосуванням продукту не за призначенням. За додатковою інформацією просимо звертатися до представника продукту. Представник виробу залишає за собою право вносити зміни в наведені дані без попереднього повідомлення.