



## **ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

Професійна малярна стрічка GEKO MASTER UV14

### **ВЛАСТИВОСТІ НОСІЯ**

Тип носія	просочений крепований папір
Колір	синій
Міцність на розрив, поздовжній напрямом, Н/25мм	≥65
Подовження до розриву, поздовжній напрямом, %	≤10±3
Товщина, мкм	140±10

### **ВЛАСТИВОСТІ КЛЕЮЧОГО ШАРУ**

Тип клею	акриловий
Колір клею	прозорий
Адгезія на відрив, Н/25мм	≥4,5
Адгезія (тест з кулькою)	≥14
Температурний режим	+80°C

### **ЗАСТОСУВАННЯ**

Застосовується для зовнішніх малярних робіт, захисту віконних профілів та інших елементів будівельних конструкцій. Інтер'єрні будівельні роботи де потрібна стійкість до УФ променів, вологи або тривале використання стрічки на поверхні. Промислове фарбування. Виробництво меблів.

### **ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ**

Професійна малярна стрічка має стійкість до УФ променів протягом 14 днів, вологи та інших факторів зовнішнього середовища. Щільно прилягає до нерівних поверхонь - цегла, бетон, скло, пластик, метал, дерево. Видаляється з поверхні без залишків клею, навіть після тривалого застосування. Сумісна з різними типами фарб та інших оздоблювальних матеріалів.

При зберіганні в оригінальній упаковці при 21° С та відносній вологості 50%, продукт має термін зберігання 12 місяців. Перед використанням уважно перевірити, що контактні поверхні сухі і чисті від масла, жиру та пилу. Дані, наведені вище, не може розглядатися в якості обов'язкових за контрактом або в специфікації. Вони відповідають середнім значенням, отриманим в процесі випробувань, проведених відповідно до норм Q-QSZS 1-2014.

Випробування проводяться на зразках, взятих зі стандартної продукції. Ці дані можуть змінюватися без попереднього повідомлення - оновлення типових листів технічної інформації може бути направлена в будь-який час. Оскільки багато різні чинників можуть впливати на продуктивність продукту, ми рекомендуємо протестувати продукт відносно до конкретного застосування. Ми допоможемо Вам у будь-якій додатковій інформації або рекомендаціях.