



МОНТАЖНИЙ КЛЕЙ

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

Артикул:
5261

Titebond®
Heavy Duty Construction Adhesive

Універсальний монтажний клей, на основі синтетичного каучука, для зовнішніх і внутрішніх робіт:

- ☐ відмінна адгезія до найбільш поширених будівельних матеріалів,
- ☐ створює водонепроникний клейовий шов з хорошими пружними властивостями,
- ☐ виняткова міцність і стійкість до атмосферних впливів,
- ☐ задовольняє всім вимогам специфікації США ASTM D3498 і ASTM C557.

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ монтажу виробів із таких матеріалів: волога та морожена деревина, метал, цегла, бетон, камінь, фанера, оргаліт, штукатурка, ДСП, панелі, шифер, кераміка, текстоліт тощо.

НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ експлуатації в умовах занурення в рідини; монтажу виробів зі спіненого полістиролу та пластику.

ФАСОВКА: 296 мл.

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

колір:	світло-коричневий	температура застосування:	-18...+37 °C
щільність:	1,09 кг/л	температура експлуатації:	-28...+48 °C
в'язкість:	5,9 МПа·с	робочий час клею:	20...30 хв.
сухий залишок:	65%	заморожування розморожування:	не замерзає
летючі компоненти:	282 г/л	час висихання:	24 години

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ: Видалити масляні та жирові плями, бруд, цвіль, віск, стару фарбу та інші сторонні субстанції.

НАНЕСЕННЯ: Вставте картридж у пістолет для герметиків, обріжте його носик під кутом 45° за однією з відміток для отримання бажаного діаметра клейового шва, потім проткніть герметизуючу прокладку довгим цвяхом або дротом. Нанесіть клейовий шов на одну з поверхонь, що склеюються, з'єднайте і притисніть деталі, що склеюються, протягом 20...30 хв. після нанесення клею.

Примітка: під час встановлення підлоги, склеювання вологої та мороженої деревини рекомендується закріплення деталей цвяхами або шурупами.

Інструменти легко очищуються мінеральними розчинниками.

ВИТРАТА: приблизна довжина шва залежно від його діаметра для картриджа 296 мл.

Діаметр шва	3 мм	6 мм	9 мм
Довжина шва	39 м	9 м	4 м

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ (дивіться на упаковці): Не допускати тривалого впливу клею на очі або шкіру. У разі потрапляння в очі промийте їх водою протягом 15 хвилин, у разі потрапляння на шкіру вимийте водою з милом. Якщо подразнення очей або шкіри триває, зверніться до лікаря.

Зберігайте клей у місцях, недоступних дітям! Використовувати тільки за прямим призначенням.

FRANKLIN INTERNATIONAL 2020 BRUCK STREET, USA COLUMBUS, OHIO 43207