



## ZIP-GUARD WATER-BASED URETHANE WOOD FINISH

ПРОЗРАЧНЫЙ УРЕТАНОВЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ.

### Применение:

ДЛЯ МЕБЕЛИ, ПАНЕЛЕЙ, ШКАФОВ, АНТИКВАРИАТА, можно применять для окрашивания поверхностей покрытых лаками, уретановыми и полиуретановыми покрытиями и морилками, для окраски паркетных полов. Стоек к алкоголю, моющим средствам, жирам, ультрафиолету

### Порядок проведения работ:

Тщательно перемешивайте перед использованием и в процессе применения. **НЕ ВЗБАЛТЫВАТЬ.**

В жидком виде представляет собой состав белого цвета. При нанесении поверх окрашенных в белый цвет или обработанных морилками светлых тонов поверхностей ZIP-GUARD абсолютно прозрачен.

### По новой необработанной морилками древесине:

Тщательно отшлифуйте мелкой шкуркой, удалите пыль. Нанесите ZIP-GUARD равномерно при помощи кисти, шерстяной тряпки или распылителем (давление 0,175МПа). Не разбавлять, не наносить наливом и валиком. Первый слой является грунтовочным. При оптимальных условиях высыхания (влажность 40-50%, температура 15-20°C) второй слой можно наносить через 30-45 минут (при условии полного высыхания первого слоя). Обработайте поверхность мелкой шкуркой перед нанесением каждого последующего слоя. Удаляйте пыль от шкурки. При обработке полов необходимо 3 слоя.

### Травление и отделка за один день:

Обработайте поверхность морилкой ZIP-GUARD. Не применяйте по древесине обработанной грунтовкой или морилкой содержащей стеарины. После полного высыхания морилки (время сушки от 1 до 3 часов) завершите обработку как было описано выше. При обработке полов и нанесении морилки в 2 слоя дайте поверхности просохнуть.

### Нанесение поверх старых покрытий:

ZIP-GUARD можно применять для окрашивания поверхностей покрытых лаками, уретановыми и полиуретановыми покрытиями и морилками (если старое покрытие в хорошем состоянии). Тщательно зашкурьте поверхность, удалите пыль, грязь, воск, жир.

### Окраска изношенных полов и других повреждённых поверхностей:

Удалите всё старое покрытие. Полы отшлифуйте. Другие поверхности можно очистить ZIP-Strip. Завершите обработку как для новой древесины.

**Объём:** банки – 0,946 л; 3,785 л.

### Расход:

I слой: 29,5-49 кв.м. на 3,785 литра;  
II слой: 49-68,6 кв.м. на 3,785 литра;  
III слой: 68,6 кв.м. на 3,785 литра

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При применении обеспечьте вентиляцию. Избегайте контактов материала с кожным покровом. При попадании в глаза промыть водой. При попадании на кожу промыть водой с мылом. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

**Срок хранения:** 4 года.

**Производство:** США