



Морилка «Zip-guard» ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Морилка «Zip-Guard» на уретановой основе предназначена для внутренних работ и превосходно окрашивает деревянную поверхность. Морилка «Zip-Guard» придает богатство и усиливает природную красоту цвета деревянной поверхности. На морилку «Zip-Guard» можно наносить лаки на уретановой или водной основах.

Подготовка новых/прошлифованных полов. Прежде чем наносить лак, тщательно подготовьте поверхность. Прошлифуйте, используя наждачную бумагу #100 или шлифовальную сетку. Подметите поверхность и тщательно пропылесосьте ее. Протрите поверхность влажной тряпкой, которую предварительно смочили в уайт-спирите.

Подготовка ранее лакированных деревянных полов. Удалите старый лак. Прежде чем наносить морилку, шлифуйте рабочую поверхность наждачной бумагой #100 или шлифовальной сеткой. Подметите поверхность и тщательно пропылесосьте ее. Протрите поверхность влажной тряпкой, не оставляющей ворса, которую предварительно смочили в уайт-спирите.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Инструменты для нанесения: щетка, аппликатор из овчины.

Не разбавлять.

Наносите при температуре +18 °С. Тщательно размешивайте морилку перед отливом, а также в ходе работы.

Существует два способа нанесения.

СПОСОБ №1: наносите морилку по направлению роста древесных волокон. Через 15 минут протрите поверхность ветошью для получения более светлого оттенка. Но для получения темного оттенка наносите несколько слоев морилки. С помощью этого способа легко выбирать желаемый цвет поверхности.

СПОСОБ №2: наносите морилку по направлению роста древесных волокон и приступайте к дальнейшим работам через 8-12 часов. Этот способ обеспечивает превосходное впитывание морилки. Избегайте чрезмерного нанесения морилки. **НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ЭТОТ СПОСОБ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОД ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ.**

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при нанесении двух слоев морилки поверхность следует выдержать в течение 8-12 часов.

РАСХОД: 47 м²/кварта