

Номер в каталоге:  
**3451**

**Titebond®**  
 Multi-Purpose Construction Adhesive



**Универсальный монтажный клей на основе синтетических каучуков для наружных и внутренних работ:**

- ❑ отличная адгезия к наиболее распространенным строительным материалам,
- ❑ создает водонепроницаемый клеевой шов с хорошими упругими свойствами,
- ❑ рекомендуется для изделий, эксплуатирующихся в условиях повышенной влажности,
- ❑ удовлетворяет всем требованиям спецификации США ASTM C557.

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ монтажа изделий и материалов:** пластик, пенопласт, металл, влажная и мороженая древесина, ДВП, ДСП, керамика, панели, галтели, фанера, штукатурка, гипсокартон

**НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ** эксплуатации в условиях длительного погружения в жидкости; установки пола или паркета; монтажа изделий на стенные обои.

**ФАСОВКА:** 311 мл.

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

цвет:	светло-коричневый	температура применения:	-18...+37 °C
плотность:	1,27 кг/л	температура эксплуатации:	-28...+48 °C
вязкость:	5,44 МПа·с	рабочее время клея:	30...45 мин.
сухой остаток:	80%	замораживание-размораживание:	не замерзает
летучие компоненты:	247 г/л	время высыхания:	24 часа

### ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:** Удалить масляные и жировые пятна, грязь, плесень, воск, старую краску и другие посторонние субстанции.

**НАНЕСЕНИЕ:** Вставьте картридж в пистолет для герметиков, обрежьте его носик под углом 45° по одной из отметок для получения желаемого диаметра клеевого шва, затем проткните герметизирующую прокладку длинным гвоздем или проволокой. Нанесите клеевой шов на одну из склеиваемых поверхностей, соедините и прижмите склеиваемые детали в течение 30...45 мин. после нанесения клея. При установке панелей клей наносится полосами с интервалом 40 см или по диагоналям, а также по периметру панели. До высыхания клея рекомендуется использовать крепеж или поддерживающие приспособления.

Инструменты легко чистятся минеральными растворителями.

**РАСХОД:** приблизительная длина шва в зависимости от его диаметра для картриджа 311 мл

Диаметр шва	3 мм	6 мм	9 мм
Длина шва	39 м	9 м	4 м

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ (смотрите на упаковке):** Не допускать продолжительного воздействия клея на глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу.

**Храните клей в местах, недоступных детям!** Использовать только по прямому назначению.