



Euro Silon

силіконова декоративна штукатурка “баранець”



ОПИС ПРОДУКТУ

Colors Euro Silon – силіконова декоративна штукатурка “баранець”. Готова до застосування, камінцева, з мармуровим наповнювачем – зерно 1,5мм. Стійка до атмосферного та механічного впливу, з ефектом самоочищення. Легка у нанесенні-не сповзає, екологічно чиста.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.

- Фасади приватних та багатоповерхових житлових будинків, офісів, адміністративних, промислових, складських будівель та інше. Особливо у місцях з агресивним впливом зовнішнього середовища: атмосферні опади, коливання температур, регулярне пилове забруднення, наприклад, поруч із автодорогами з інтенсивним рухом.
- Стіни всередині будівель: холи, коридори, офіси, торгові та житлові приміщення, де необхідне міцне структурне покриття.
- Системи утеплення фасадів з пінополістиролом та мінеральною ватою на приватних та багатоповерхових житлових будинках, офісах, адміністративних, промислових, складських будівлях тощо.

ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Наноситься на мінеральні основи зовні і всередині будівель такі як:

- Бетон
- Газобетон
- Системи утеплення з пінополістиролом
- Силікатна цегла
- Системи утеплення з мінеральною ватою
- Штукатурка цементна та цементно-вапняна

ВЛАСТИВОСТІ

- Готова до застосування.
- Містить натуральні мармурові наповнювачі.
- Має внутрішнє розсіяне армування, дуже міцна.
- Надстійка до атмосферного та механічного впливу.
- Паропроникна Sd-0,29м, дозволяє стінам «дихати».
- Проста і зручна в застосуванні, не сповзає.
- З високою стійкістю до усадки та відшарування.
- З ефектом самоочищення, не утримує ні пил, ні бруд.
- Придатна для майже всіх типових теплоізоляційних систем.
- Вироблена в Євросоюзі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База: А, С.

Колір: база А – білий, база С – прозорий. Тонується за каталогами NCS, RAL, Symphony, Monicolor.

Структура: зерниста/камінчикова, “баранець”.

Зерно: 1,5мм.

Витрата на один шар: 8-11 м² / 25 кг.

Остаточні витрати матеріалу залежать від місцевих умов, майстерності штукатурка, нерівності поверхні і рекомендується визначати їх на підставі пробного нанесення.

Час висихання: при +20°C і відносній вологості повітря 60%

Поверхнєве висихання – 24 години.

Повне висихання та твердіння – 2-3 доби.

Час висихання збільшується в міру зниження температури і підвищення відносної вологості повітря.

Склад: Водна дисперсія акрилових смол і силіконових емульсій, що містить натуральні мармурові наповнювачі, поліпшуючі добавки і внутрішнє розсіяне армування у формі синтетичних мікроволокон. **Зберігання:** Зберігати і транспортувати, в оригінальній герметичній упаковці. За температури від +5 до +35°C, у недоступному для дітей місці.

Берегти від прямих сонячних променів і нагрівальних приладів. Зберігати в сухих вентильованих приміщеннях.

Гарантійний термін зберігання:

24 місяці від дати виробництва.

Щільність: 1,80 г/см³

Розчинник: Вода.

Розмір тари: 25 кг.

УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ

Температура повітря, штукатурки і поверхні повинна бути в межах від + 5°C до +25°C; відносна вологість повітря не більше 80%. Не застосовувати під впливом прямих сонячних променів і сильного вітру, дощу.



24 год - Поверхнєво суха
2-3 доби - Повне твердіння



8-11 м²/25кг



Для фасадів та інтер'єрів



Розводиться водою



Очищення чистою водою



Зроблено в Євросоюзі



Структура «баранець» 1,5 мм



Наноситься нержавіючим шпателем



Наноситься нержавіючою кельмою



Перемішати до 400 об/хв

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Всі поверхні повинні бути сухі, міцні, рівні, чисті та без речовин, що зменшують адгезію. Перед нанесенням необхідно видалити слабо зв'язані або виступаючі частини поверхні (не зв'язана штукатурка, залишки розчину, лущення покриття і т.д.). Виймки і нерівності поверхні потрібно виправити та вирівняти.

- Цементні та інші штукатурки повинні бути витримані мінімум 28 діб.
- Поверхні системи утеплення повинні бути витримані 7 діб.
- Шпакльовані поверхні повинні бути витримані мінімум 3 доби.

Мінеральні основи та штукатурки, з піщаним осипом, або крейдуючі – промити водою під тиском.

Раніше пофарбовані фасади звичайних та історичних будівель, не пильні-промити водою під тиском, не стійкі поверхні – видалити повністю.

Всі раніше пофарбовані поверхні рекомендується заґрунтувати ґрунтом глибокого проникнення Colors Nano Primer.

На всі нові мінеральні поверхні, системи утеплення та раніше пофарбовані поверхні нанести шар ґрунту з кварцовим піском – Colors Uni PRIM в кольорі кінцевої штукатурки.



Euro Silon

силіконова декоративна штукатурка “баранець”

НАНЕСЕННЯ

- Штукатурку ретельно перемішати за допомогою змішувача з повільною обертальною швидкістю (до 400 об/хв). Не розбавляти.
- Нанести за допомогою нержавіючого шпателя і мулярської кельми послідовно та однорідним шаром товщиною трохи більше 1,5мм (товщина шару ≈ розміру зерна)
- Стягнути зайву кількість шпаклівки до розміру зерен- 1,5мм тією ж будівельною кельмою, під кутом прибл. 30° до поверхні. Залишок з кельми повернути до відра зі шпаклівкою. Після останнього стягнення залишок з кельми, без зерен викинути як відходи.
- Оперативно, не допускаючи висихання стягнутого матеріалу, затерти поверхню кельмою, круговими рухами, щоб створити остаточною структуру штукатурки. Залишок з кельми викинути як відходи.
- При роботі слід дотримуватись принципу виконання робіт «вологе по вологому», тобто, не допускати висихання нанесеного, стягнутого або структурованого матеріалу.
- Для досягнення однорідного кінцевого результату для нанесення рекомендується використовувати однакові інструменти та рухи, а також забезпечити достатню кількість працівників для обробки безперервних поверхонь в одному технологічному циклі, без перерв.

КЛАСИФІКАЦІЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ДСТУ EN 13300:2012

За призначенням: Декорування.

За типом в'язучого: Водна дисперсія акрилових смол і силіконових емульсій.
Блиск: Матовий.

Адгезія до бетону та цементно-вапняного розчину: > 0,3 МПа.

Дифузійна стійкість до водяної пари (Sd): 0,29 м шару повітря.

Коефіцієнт капілярного поглинання води (α): < 0,1 кг/м² h^{0,5}

Консистенція: 9 ± 1 см.

Немає тріщин усадки в шарі: ≤ 5 мм.

Вміст ЛОС: Гранично допустима концентрація летких органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії A/l, згідно з директивою ЄС, становить 200 g/l (г/л) (2010). Даний продукт містить 5 g/l (г/л) ЛОС.

ПОДАЛЬША ОБРОБКА ПОВЕРХНІ

При бажанні і після повного висихання та твердіння штукатурки дозволяється 1-2 шарове нанесення рекомендованих для цього фарб.

- Після витримки оштукатуреної поверхні мінімум 3 дні- можливе фарбування рекомендованими силікатними, силіконовими фарбами Colors. Colors Facade Silat і Colors Facade Silicon відповідно.
- Після витримки оштукатуреної поверхні мінімум 7 днів - можливе фарбування іншими рекомендованими для цього дисперсійними фарбами.

Час витримки та твердіння штукатурки збільшується в міру зниження температури і підвищення відносної вологості повітря.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Чистою холодною водою, відразу після використання.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

В разі контакту зі шкірою та очима рясно промити їх чистою холодною водою.

При ковтанні або контакті з очима звернутися до лікаря.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидати у каналізацію, водойми або ж на ґрунт. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.

Придбати Colors Euro Silon – силіконова декоративна штукатурка “баранець” можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі [Штукатурки](#)