

ТИП КРАСКИ

Очищающая воздух водоразбавляемая акрилатная краска для сухих внутренних помещениях. Очищает воздух в помещении путем удаления альдегидов и превращая их в безвредные соединения. Краска легко наносится и отлично укрывает поверхность. Хорошая стойкость к истиранию.
Отделка: матовая.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходящие области применения в домах, например, гостиные, спальни и прихожие, и в общественных помещениях, например, гостиничные номера и коридоры, офисы и классные помещения.

Интерьерной краской для стен BIORA AIR можно красить загрунтованные бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, кирпичные поверхности и поверхности из строительных плит. Кроме этого, BIORA AIR подходит для перекраски поверхностей, окрашенных ранее алкидными и дисперсионными красками.

ОДОБРЕНИЯ

Изделие относится к **категории M1** строительных материалов по выбросам вредных веществ.
Краска получила право использовать знак экологической сертификации Северных стран, "Знак Лебедя".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**Функциональность**

Воздухоочищающий эффект краски основывается на свойстве связывать альдегиды. Функциональность испытана в соответствии стандартом ISO 16000-23, который используется для определения эффективности строительных материалов по снижению содержания формальдегида в воздухе. Тестирование было проведено в независимой лаборатории.

**Содержание сухих веществ
Летучие органические
вещества (VOC)**

Прим. 37 объемных %

EU VOC допустимое значение (кат. A/a): 30 г/л. VOC изделия: макс. 30 г/л

Практический расход

Однослойное нанесение на гладкую поверхность: 8 - 10 м²/л

Плотность

прим. 1,3 г/мл

Время высыхания, +23°C / 50 % RH

- от пыли

через ½ часа

- нанесение следующего
слоя

через 1 час

При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.

**Разбавитель, очистка
инструментов**

Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством для очистки кистей RENSA BRUSH.

Глянец

Матовая

Цвета

Базы 1 (белый) и 3, которые требуется колеровать колеровочными пастами по карте цветов для внутренних поверхностей.

**Стойкость к мытью и
истиранию**

Износостойкость окрашенной поверхности хорошая.

Сопротивление влажному истиранию соответствует 1 классу согласно EN 13300 (ISO 11998).

Упаковочные размеры

База 1: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

(доступность зависит от страны)

База 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

См. паспорт по технике безопасности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Новые поверхности очистить от пыли и грязи.
Ранее окрашенную поверхность вымыть средством для очистки окрашиваемых поверхностей RENSA SUPER.
Твердые или глянцевые поверхности отшлифовать до матовости и удалить пыль после шлифования.
С поверхностей, окрашенных клеевой краской или известковой краской, старую краску удалить полностью.
Выравненные распылителем неводостойкие поверхности потолка рекомендуется загрунтовать грунтовкой на растворителе, например, адгезионной грунтовочной краской FUTURA 3.
Выровнять поверхности подходящими шпатлевками из серии SILORA. Высохшую шпатлевку отшлифовать и удалить пыль.

Грунтовка

Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные и кирпичные поверхности, древесно-стружечные плиты, гипсовые плиты и древесно-волоконные плиты загрунтовать грунтовочной краской для стен и потолков BIORA PRIMER.
Стальные поверхности загрунтовать антикоррозионной краской FERREX AQUA.

Нанесение

Краску тщательно перемешать перед нанесением.
При необходимости краску разбавить водой.
Краску наносить валиком, распылителем или кистью в 1 - 2 слоя.
Подходящее сопло безвоздушного распылителя составляет 0,017 - 0,021".

Условия нанесения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.

Проветривание во время окрашивания и во время высыхания ускоряет процесс высыхания краски.

Уход за окрашенной поверхностью

Окончательное формирование лакокрасочной пленки происходит примерно через 4 недели, в нормальных условиях сушки, после этого периода пленка становится максимально износостойкой и жесткой. До этого времени уход за окрашенной поверхностью следует проводить аккуратно.

Окрашенную поверхность можно чистить нейтральными моющими средствами (pH 6 - 8). После обработки моющим средством поверхность промыть чистой водой. При очистке использовать мягкую ткань или губку. Избегать применения щетки или абразивных чистящих средств. При использовании моющего средства необходимо придерживаться рекомендаций производителя моющего средства.

Хранение

Защищать от мороза.

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Материал не классифицируется как опасный в соответствии с постановлением (ЕС) № 1272/2008.

Рекомендуемые меры безопасности при использовании:

Избегать излишнего контакта с кожей. Одевать рабочую одежду, защищающую от брызг краски.

При необходимости использовать средства для защиты глаз, защищающие от брызг краски.

При нанесении распылением избегать от дыхания тумана от распыления.

Использовать респиратор, тип фильтра А П.

Подробная информация и паспорт безопасности: веб-сайт материала www.teknos.com

Придбати фарбу Biora Air Teknos можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі [ФАРБА ДЛЯ СТІН](#)