

# FENCE LASUR

## Деревозахисний засіб для садових будівель

- Підкреслює природну текстуру деревини.
- Добре вбирається та зручно наноситься на поверхню.
- Має незначний запах і швидко висихає.
- Завдяки вмісту воску підвищує стійкість деревини до забруднень, а також її водовідштовхувальні властивості.
- Утворює на дерев'яній поверхні еластичну й напівпрозору вологостійку покривельну плівку.



### ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

Продукт призначений для декоративного оздоблення деревини. Містить віск для надання поверхні кращих водовідштовхувальних властивостей. Містить активні речовини, що запобігають розповсюдженню плісняви та водоростей на поверхні, обробленій Pinotex Fence Lasur.

### СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

Нові та попередньо оброблені деревозахисними засобами пиляні або тонко пиляні дерев'яні поверхні під час зовнішніх робіт, наприклад паркани, сараї, ворота.

### БАЗОВА ПОВЕРХНЯ

Можна застосовувати для фарбування пиляної та тонко пиляної дерев'яної поверхні. Не можна обробляти деревину, що має грибкові захворювання або деревних шкідників.

### ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Поверхня, що оброблюється, має бути чистою, якісною і не містити грибкових уражень (гнилизна, пліснява, синява). На всіх етапах обробки деревина має бути сухою, вміст вологи нижче 20 %.
- Залежно від виду забруднення (пил, сажа, пліснява, органіка) вибрати відповідний метод очищення поверхні (дивіться рекомендації щодо попередньої обробки базових поверхонь, що потребують спеціальної підготовки). Уникати застосування методів очищення, які можуть пошкодити деревину (наприклад, піскоструминний апарат).
- Для забезпечення кращого прилипання усунути з поверхні старий облуплений шар деревозахисного засобу, а також злегка пошкоджений або посірілий шар деревини; для цього використовувати щітку з жорсткою щетиною або мити з належним засобом (Sadolin Cleaner, Sadolin Bio-Cleaner или Pinotex Terrace & Wood Cleaner).
- Стару фарбу, що є на поверхні (наприклад, масляну, алкідну або акрилову фарбу), повністю усунути механічним (шкребок, жорстка щітка), термічним (фен гарячого повітря, інфрачервоне випромінювання) або хімічним способом (засоби усунення фарби). Це забезпечує досягнення рівномірного відтінку кольору під час подальшої обробки поверхні деревозахисним засобом.
- У разі закріплення дерев'яної обшивки рекомендуємо надавати перевагу оцинкованим цвяхам і кріпильним скріпам. У разі використання попередньо необроблених металевих деталей перед фінішним перекрашуванням дерев'яної поверхні їх слід окремо обробити засобом для антикорозійного захисту.
- Перевіряти, щоб дерев'яна обшивка добре провітрювалася, дах і водостічна система не були пошкоджені, а дренаж функціонував безперебійно.

### ГРУНТУВАННЯ

- Перед подальшою обробкою поверхні переконайтеся, що деревина повністю висхла.
- Для забезпечення максимального захисного ефекту нові або очищені від старої фарби дерев'яні поверхні заґрунтувати один раз безколірною деревозахисною ґрунтовкою Pinotex Base або Pinotex Wood Primer. Покривельне фарбування виконувати не раніше ніж через 24 години після ґрунтування поверхні. На горизонтальних поверхнях і в разі великої витрати ґрунтовки повне висихання поверхні може тривати більше 24 годин.
- Особливо ретельно обробити торці дерев'яної обшивки; для цього їх треба добре просочити.

- Ґрунтування дерев'яної поверхні слід виконувати якомога раніше. У разі затримки фарбування або дії на деревину атмосферних явищ погіршується адгезія фарби з дерев'яною поверхнею.

### ФІНІШНА ОБРОБКА

- Перед покривельним фарбуванням переконайтеся, що заґрунтована поверхня достатньо висхла.
- Покривельне фарбування виконувати 2 шарами деревозахисним засобом Pinotex Fence Lasur.
- УВАГА! Відтінок продукту в банці може відрізнитися від остаточно висохлої дерев'яної поверхні.
- Для оновлення попередньо покритої продуктом Pinotex Fence Lasur поверхні достатньо одного шару покриття.
- Кожен додатковий шар робить відтінок кольору темнішим (інтенсивнішим), а покриття — міцнішим.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФАРБУВАННЯ ТА ДОГЛЯДУ ЗА ПОВЕРХНЕЮ

- Перед використанням і в процесі роботи деревозахисний засіб слід ретельно перемішувати. Продукт готовий до використання й не потребує розведення.
- Рекомендація щодо робочого інструмента: для кращого захисту дерев'яної поверхні використовуйте пензель.
- Pinotex Fence Lasur не можна наносити на поверхню розпилювачем.
- Необхідна температура повітря й поверхні під час нанесення деревозахисного засобу на поверхню та висихання: +8...30 °C (рекомендована темп. +18 ± 2 °C), відносна вологість повітря < 80 %. Уникати фарбування у вітряну погоду, а також під дією прямих сонячних променів, оскільки надто інтенсивне випаровування води може завдати вбиранню продукту в деревину.
- Кольорові відтінки Pinotex Fence Lasur можна змішувати між собою. Для забезпечення рівномірного відтінку кольору під час покриття великих площ рекомендується змішувати необхідний об'єм продукту в одній ємності.
- Продукт наносити на поверхню безперервним шаром уздовж волокон деревини. Особливу увагу звернути на поверхні, що постійно перебувають під дією води та/або сонячного випромінювання.
- Ретельна обробка торців дерев'яної обшивки помітно підвищує стійкість деревини до дії вологи.
- Перед установленням дерев'яної обшивки та інших деталей рекомендується покрити також їхній зворотній бік щонайменше одним шаром (продукт Pinotex Fence Lasur).
- Робочі інструменти негайно очистити відразу ж після завершення роботи, висохла продукт можна усунути тільки механічним способом.
- Об'єкти, покриті Pinotex Fence Lasur, тримати далі від поверхонь, які дають кислотну або лужну реакцію (наприклад, штукатурка, що не висхла до остаточно), бо може постраждати в'язуча речовина пігменту.
- Для очищення забрудненої в процесі експлуатації поверхні застосовувати чисту воду або нейтральні засоби для чищення. Вища температура води для миття прискорює очищення поверхні. Рекомендація щодо робочого інструмента: використовуйте м'яку щітку або губку. Після очищення сполоснути поверхню чистою водою.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сфера використання	Зовнішні роботи
В'язуча речовина	Гідролітично стабілізована алкідна емульсія (AWB)
Щільність	1,02 ± 0,02 кг/л
Вміст сухої речовини	11–14 ± 2 % (залежно від кольору)
Колір	Орегон, тикове дерево, червоне дерево, палісандр, горобина, заяча капуста
Час висихання (23 °C, 50 % RH)	Сухий від пилу через 2–4 г.
Можна перефарбовувати через 8–12 г.	Пилена деревина 8–10 м <sup>2</sup> /л (100–125 г/м <sup>2</sup> )
Покриваність (один шар)	Пиляна деревина 8–10 м <sup>2</sup> /л (100–125 г/м <sup>2</sup> )
Розчинник	Вода
Робочі інструменти	Пензель
Очищення робочих інструментів	Вода
Термін зберігання в нерозкритій заводській тарі	3 роки
Умови зберігання продукту	У закритій тарі, темп. +5...35 °C
Упаковка	5 л / 10 л

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ОСОБЛИВОЇ ПІДГОТОВКИ

- Забруднену поверхню рекомендується очистити сухою щіткою. Щільно зв'язаний пил, жир і кіптяву усунути лужним засобом для чищення Sadolin Cleaner (для очищення поверхонь із глибоким просоченням застосовувати Pinotex Terrace & Wood Cleaner), а потім ретельно сполоснути чистою водою та дати висохнути перед перефарбуванням.
- Плісняву та поверхневу органіку усунути механічним способом вологою щіткою, губкою або шкребок. Потім поверхню вимити засобом для чищення Sadolin BioCleaner, ретельно прополоскати водою та дати просохнути перед фарбуванням.
- Дерев'яні структури, що перебувають у контакті з базовою поверхнею (фундамент тощо), а також приховані дерев'яні конструкції просочити засобом для глибокого просочення Pinotex Imprа до насичення.
- У місцях сучків усунути смолу (механічно або просоченою уайт-спіритом ганчіркою).
- Металеві деталі. У разі закріплення обшивки перевага надається оцинкованим цвяхам і скріпкам. Необроблені попередньо металеві деталі очистити сталевною щіткою або шліфувальною шкіркою від іржі, потім заґрунтувати фарбою Professional Traditional Metal Primer або Hammerite No.1 Rustbeater.

## БЕЗПЕКА ПРАЦІ

Тримати в місці, недоступному для дітей. Уникати потрапляння в очі, на шкіру або на одяг. Звернутися до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або до лікаря-спеціаліста / терапевта в разі поганого самопочуття. Якщо необхідна рекомендація лікаря: мати при собі упаковку продукту або маркувальний знак. Під час поводження дотримуватися правил безпеки! Перед застосуванням ознайомитися з правилами користування продуктом.

## ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

- Після завершення роботи щільно закрити ємність із фарбою. Перед очищенням робочого інструмента усунути рештки фарби. Не зливати продукт у каналізацію або водойми. Утилізувати вміст і контейнер згідно з місцевими, регіональними, державними та міжнародними правилами.
- Гранично допустимий вміст ЛОР для продукту (підгрупа e) 400 г/л (2010); макс. вміст ЛОР у продукті 25 г/л.

Придбати Pinotex FENCE LASUR можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі [АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВА](#)

Виробник: Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Таллінн, Естонія, тел.: 6305 299, pinotex.eef@dakzonobel.com

Представник: ТОВ "Акзо Нобель Холдінг Україна", вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, 02002, Київ, Україна, Тел: +380 (44) 581 8592, info.kyiv@dakzonobel.com

Багато наведених у описі продукту даних отримано в лабораторних умовах, і вони можуть варіюватися залежно від методу нанесення виробу на поверхню, погодних умов і т. д. Виробник не несе відповідальності за збитки, зумовлені ігноруванням правил користування продуктом або застосуванням продукту не за призначенням. За додатковою інформацією просимо звертатися до представника продукту. Виробник залишає за собою право вносити зміни в наведені дані без попереднього повідомлення.