



# ЭМАЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

## Emerald Urethane Trim

**вечная гарантия от изготовителя**

Эмаль **Emerald Urethane Trim** – это лучшая в своем классе эмаль на водной основе как для наружных, так и для внутренних поверхностей. Уретановая модифицированная алкидная смоляная система разработана для обеспечения высокого качества и производительности. Обеспечивает вид, цвет, износостойкость мясляной эмали с удобством нанесения водной. Превосходный разлив, выравнивание, блеск, сохранение цвета – все это обеспечивает данная эмаль. Подходит для внутренних и наружных работ с гипсокартонном, деревом, каменной и кирпичной кладкой и металлом (Поверхности должны быть должным образом подготовлены)

**ФАСОВКА: G(3,48-3,785 л);**

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

цвет:	гамма цветов определяется веером « <b>SHERWIN WILLIAMS TM</b> » для базовых красок; можно колеровать с помощью соответствующего тонирующего оборудования.		
удельный вес:	1,36 кг/л	сухой остаток:	51±2 %
фактура:	сатин	расход:	33 - 37 м <sup>2</sup> /галлон
VOC:	<50 г/л	минимальная температура применения:	выше +10 °C
время высыхания:	в условиях +25°C и 50% относительной влажности воздуха на “отлип” 2 часа. Повторно краску наносить через 4 часа.		

### ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.

**ВНИМАНИЕ!** Удаление старой краски путем шлифовки, скребков или других средств может привести к образованию пыли или паров, содержащих свинец. Воздействие свинцовой пыли или паров может вызвать повреждение головного мозга или другие неблагоприятные последствия для здоровья, особенно у детей или беременных женщин. Для контроля воздействия свинца или других опасных веществ необходимо использовать надлежащее защитное оборудование, например, респиратор, установленный и очищенный надлежащим образом. Для получения более подробной информации свяжитесь с Национальным информационным центром (США) по телефону 1-800-424-LEAD или с местными органами здравоохранения.

Удалите загрязнения с поверхности с помощью соответствующего очистителя, тщательно промойте и дайте высохнуть. Старое покрытие необходимо удалить и отшлифовать до твердой поверхности. Глянцевые поверхности должны быть отшлифованы полностью. Имейте в виду, ненадлежащая подготовка поверхности (неполное удаление старого покрытия) может поставить под угрозу продолжительность срока службы покрытия.

- **Алюминий и оцинкованная сталь:**  
Удалить все масляные, жировые и прочие загрязнения. Коррозию удалить наждачной бумагой, проволочной щеткой или любым другим абразивным способом.
- **Уплотнение:** Заполните зазоры между стенами, потолками, кровельными молдингами и другими отделками соответствующим уплотнителем после грунтования поверхности.
- **Строительный блок:**

Все новые поверхности должны быть очищены и загрунтованы согласно рекомендациям производителя - обычно за 30 дней. Шероховатую поверхность можно покрыть Loxon Block Surfacер для обеспечения гладкости. Наполнитель должен полностью высохнуть перед покраской.

- **Гипсокартон:** Заполните трещины и отверстия патч-пастой или шпаклевкой и зашлифуйте наждачной бумагой. Места соединений должны быть выдержаны и гладко зашлифованы. Не забудьте очистить от пыли.
- **Кирпич, бетон, цемент:** Все новые поверхности должны быть очищены и загрунтованы согласно рекомендациям производителя - обычно за 30 дней. Удалить все выделения и реагенты. Необработанные шероховатые поверхности могут быть зашпаклеваны до гладкого состояния.  
Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой для кирпичной/каменной кладки Loxon Concrete and Masonry.
- **Сталь:** Для удаления ржавчины или окалина используйте наждачную бумагу, проволочную щетку или любой другой абразивный способ. Грунтовать в день очистки.
- **Штукатурка(алебастр):** Удалите рыхлую лепнину, эфлоресценцию, цементное молоко. Новое покрытие должно быть выдержано в течение 30 дней перед покраской. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой для кирпичной/каменной кладки Loxon Concrete and Masonry. Заполните трещины, пустоты и любые другие отверстия эластомерной патч-пастой или герметиком.
- **Древесина, фанера, композиционная доска**
- Тщательно очистите поверхность, затем зачистите наждачной бумагой. Перед нанесением грунтовки на всю поверхность, сучки и селянки необходимо удалить, зачистить шкуркой и точечно загрунтовать. Все отверстия от гвоздей и небольшие щели должны быть уплотнены. Сучки и некоторые типы древесины, такие как красное дерево или кедр, содержат большое количество танина(красящее вещество). При нанесении на необработанное дерево, возможно протравливание.
- **Наружные:** Если протравливание остается, нанесите один слой Exterior OilBased Wood Primer.
- **Внутренние:** Если протравливание остается, нанесите один слой Multi-Purpose Oil-Based Primer
- **Плесень:** До того, как попытаться удалить плесень, абсолютно любое очищающее средство необходимо протестировать на маленьком, незаметном участке. Отбеливатель и подобные очищающие средства могут повредить и обесцветить краску, поэтому их использование не рекомендовано. Рекомендуется использовать растворы из отбеливателя.
- Плесень можно удалить, вымыв поверхность раствором отбеливателя и воды в соотношении 1 к 3. Нанесите раствор и потрите. Затем оставьте раствор на поверхности на 10 минут. Тщательно смойте и дайте высохнуть перед покраской. Обязательно используйте защитные перчатки, одежду и очки. Немедленно промойте кожу водой, если раствор попадет на какой-либо участок. Не добавляйте моющие средства или аммиак в раствор отбеливателя и воды.
- **ПРИМЕНЕНИЕ**
- Использовать при температуре от 10°C.
- Готово к использованию(разбавление не требуется)
- Кисть: рекомендуется использовать нейлоновую или полиэстровую кисти.
- Ролик: использовать высококачественный тканый валик с длиной ворса 6–13мм (1/4–1/2 дюйма).
- Безвоздушный распылитель:
- Давление: 2000 фунт/кв. дюйм (138 бар).

- Наконечник: диаметр 0.33–0.43мм (0.013-0.017 дюйм).
- **ОЧИСТКА.** Немедленно удалите пятна от краски на одежде и руках с помощью раствора воды и мыла. Очистите распылитель уайт-спиритом. При работе с уайт-спиритом следуйте рекомендациям производителя.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегайте контактов вещества с кожей. При попадании краски в глаза, немедленно промойте их водой на протяжении 15 минут, во время контакта краски с кожей, промойте поврежденные участки водой с мылом. Надевайте защитные очки, одежду, резиновые перчатки при работе по удалению плесени. Запрещается добавлять моющие средства или аммиак в раствор хлора/воды.

**Храните в недоступном для детей месте.**

---

**Изготовлено в США, The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio 44115**

Придбати Sherwin-Williams Emerald Urethane Trim можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі

[ФАРБА ЕМАЛЬ](#)