

Номер в каталоге:
5261

Titebond®
 Heavy Duty Construction Adhesive



Универсальный монтажный клей на основе синтетических каучуков для наружных и внутренних работ:

- отличная адгезия к наиболее распространенным строительным материалам,
- создает водонепроницаемый клеевой шов с хорошими упругими свойствами,
- исключительная прочность и стойкость к атмосферным воздействиям,
- удовлетворяет всем требованиям спецификации США ASTM D3498 и ASTM C557.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ монтажа изделий из следующих материалов: влажная и замороженная древесина, металл, кирпич, бетон, камень, фанера, оргалит, штукатурка, ДСП, панели, шифер, керамика, текстолит и др.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ эксплуатации в условиях погружения в жидкости; монтажа изделий из вспененного полистирола и пластика.

ФАСОВКА: 311 мл.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

цвет:	светло-коричневый	температура применения:	-18...+37 °C
плотность:	1,09 кг/л	температура эксплуатации:	-28...+48 °C
вязкость:	5,9 МПа·с	рабочее время клея:	20...30 мин.
сухой остаток:	65%	замораживание-размораживание:	не замерзает
летучие компоненты:	282 г/л	время высыхания:	24 часа

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Удалить масляные и жировые пятна, грязь, плесень, воск, старую краску и другие посторонние субстанции.

НАНЕСЕНИЕ: Вставьте картридж в пистолет для герметиков, обрежьте его носик под углом 45° по одной из отметок для получения желаемого диаметра клеевого шва, затем проткните герметизирующую прокладку длинным гвоздем или проволокой. Нанесите клеевой шов на одну из склеиваемых поверхностей, соедините и прижмите склеиваемые детали в течение 20...30 мин. после нанесения клея.

Примечание: при установке пола, склеивании влажной и замороженной древесины рекомендуется закрепление деталей гвоздями или шурупами.

Инструменты легко чистятся минеральными растворителями.

РАСХОД: приблизительная длина шва в зависимости от его диаметра для картриджа 311 мл

Диаметр шва	3 мм	6 мм	9 мм
Длина шва	39 м	9 м	4 м

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ (смотрите на упаковке): Не допускать продолжительного воздействия клея на глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу.

Храните клей в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому назначению.