



Norden 30

Інтер'єрна акрилова емаль

- ✓ Водорозріджувана
- ✓ Напівматова
- ✓ Зносостійка



Опис	
Властивості	Зносостійка фарба для дерев'яних поверхонь. ✓ Акрилова емаль. ✓ Відмінно вкриває поверхню. ✓ Утворює міцне, зносостійке покриття з високими декоративними характеристиками. ✓ Відзначається відмінним розтіканням – у разі нанесення пензлем утворює рівне гладке покриття без смуг. ✓ Не жовтіє з часом, не розтріскується. ✓ Пофарбована поверхня витримує багаторазове вологе прибирання із застосуванням мийних засобів. Вміст ЛОС в продукті відповідає гранично допустимому для підгрупи d -130 г/л, макс. вміст ЛОС в продукті < 130 г/л. Блиск: • напівматовий (близько 30) за EN 13 300. • напівматовий (близько 30) за ISO 2813. Зносостійкість: • 1 клас зп EN 13 300 (ISO 11998).
Призначення	Для фарбування нових або раніше пофарбованих дерев'яних поверхонь (віконні рами, двері, плінтуси, деталі меблів, інші елементи інтер'єру, обшивальні дошки) і заґрунтованих металевих деталей усередині приміщень. Може застосовуватися для фарбування стін і стель у приміщеннях з високою вологістю та високими експлуатаційними вимогами. Фарбування дерев'яних і заґрунтованих металевих виробів, що експлуатуються поза приміщення, можливо за відсутності агресивних атмосферних впливів (наприклад, під навісом, на терасі, в лоджії). Не підходить для фарбування підлог.
Типи поверхонь для нанесення	Дерев'яні поверхні, поверхні з бетону, газобетону, гіпсокартонних плит, заґрунтованих ДСП, ДВП; цегляні, шпакльовані, оштукатурені, а також заґрунтовані або раніше пофарбовані металеві поверхні.
Стандарти якості	✓ EN 13 300 - стандарти класифікації параметрів покривності, ступеня блиску, стійкості до мокрого стирання для водорозріджуваних лакофарбових матеріалів для оздоблення стін і

	✓ стель всередині приміщень. ✓ ISO 11 998, ISO 2813 - методики вимірювань параметрів блиску і зносостійкості. ✓ ЛОС (леткі органічні сполуки) - вміст у відповідності з директивою Європейського Союзу 2004/42/CE ✓ Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю навколишнього середовища, охороною здоров'я та безпекою праці у відповідності зі стандартом ISO 9001: 2008; ISO 14001: 2015 и OHSAS 18001: 2007
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні перед фарбуванням	Офарблювана поверхня повинна бути знежирена, очищена від фарби, що відшаровується, бруду і пилу, суха. Сильно забруднені або жирні поверхні промити 3-5% розчином соди, потім обполоснути водою і висушити. Поверхні, пофарбовані раніше алкідною або олійною фарбою, обробити наждачним папером до матовості. Раніше пофарбовані металеві поверхні ретельно зачистити, видалити іржу, залишки старої фарби і обробити антикорозійною ґрунтовкою. Нові металеві поверхні попередньо обробити антикорозійною ґрунтовкою.
Нанесення	Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Наносити в 1-2 шари.
Догляд за пофарбованою поверхнею	Остаточну зносостійкість покриття набуває приблизно через 4 тижні - протягом цього часу звертайтеся з поверхнею обережно, поки вона не придбає остаточну твердість і зносостійкість. За потреби поверхню можна піддавати легкому очищенню м'якою губкою або ганчіркою приблизно через 2 доби після нанесення. Для миття пофарбованої поверхні рекомендуємо використовувати воду, нейтральні та середньої лужності мийні засоби (pH до 9). Не використовувати органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також жорсткі губки і щітки. Сильне тертя може зробити поверхню глянцевою. Для видалення цвілі рекомендуємо використовувати Biotol і Biotol Spray.
Колір	Білий (база А), безбарвний (база TR).
Колерування	Машинне за системою Eskarocolor (база А, TR).
Витрата	6-10 м ² /л.
Розріджувач/розчинник	Вода.
Час висихання	За температури + 20°C і відносної вологості повітря 65% через 1-2 години покриття висихає від пилу, готове для нанесення наступного шару через 4-5 годин. У разі зниження температури і збільшення вологості час висихання відповідно збільшується. Пофарбовані віконні рами і двері можна щільно закривати через 24 години.
Робочі інструменти	Пензель, валик, безповітряний розпилювач (сопло 0,013" - 0,018").
Очищення інструментів	Після закінчення робіт промити водою з милом.
Склад	Акрилова дисперсія, опалесцентний полімер, діоксид титану, наповнювачі, функціональні добавки, вода
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не морозостійка.
Гарантійний термін зберігання	3 роки.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в непошкодженій упаковці за температури від +5°C до +35°C. Берегти від морозу і прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Фарба нетоксична, пожежовибухобезпечна. Не змішувати з іншими фарбами і органічними розчинниками. Дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі попадання фарби в очі промити великою кількістю води. Для очищення забрудненої фарбою поверхні і предметів використовувати воду.
Утилізація	Не виливати в каналізацію. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Невикористану фарбу утилізувати як звичайний відхід. Чисту, суху упаковку віднести до пункту збору та повторного використання упаковки.
Щільність	1,23 кг/л.
Об'єм/маса	0,9 л – 2,7 л.

Придбати Eskaro Norden 30 можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі [АКРИЛОВІ ЕМАЛІ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ](#)