



Vasco Premium Latex інтер'єрна фарба надстійка до миття

Vasco

- Економна в нанесенні
- 3 високою адгезією
- 2 клас стійкості до миття по ДСТУ EN 13300
- Висока паропроникність, "дихає".

112 m²
9 L

фарба
латексна
водорозчинна

інтер'єрна
з високою
покривністю

2 клас
вологого
стирання

матова

ОПИС ПРОДУКТУ

Vasco Premium Latex – латексна водорозчинна фарба для внутрішніх робіт особливо стійка до миття та стирання. Утворює паропроникну, суконно-матову поверхню на стінах та стелі. Має гарні малярні характеристики.

Область застосування

Для стель і стін в приміщеннях з нормальною вологістю і високими експлуатаційними вимогами: житлові та офісні приміщення, школи, ресторани, торгові центри, коридори тощо.

ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Наноситься на нові або раніше пофарбовані водно-дисперсійними або алкідними фарбами основи:

- Бетон, газобетон.
- Силікатна цегла.
- Гіпсокартон.
- Зашпакльовані або заштукатурені поверхні.
- Дерево, ДВП, ДСП, OSB, QSB.
- Структурні, рельєфні, тиснені поверхні.
- Склополотно та шпалери.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База: А.

В'язуче: Акрилова дисперсія.

Колір: База А – білий.

Тонується по каталогам NCS, RAL, Symphony, Monicolor.

Склад: Акрилова дисперсія, діоксид титану, функціональні домішки, мінеральні наповнювачі, вода. ГДК ЛОС, згідно Технічного регламенту України щодо обмеження викидів ЛОС, для даного продукту (підкатегорія А/1) складає: 75g/l(г/л)(з 2021), 30 g/l (г/л) (з 2024). Даний продукт містить <30 g/l (г/л) ЛОС.

Час висихання: при +20 °C і відносній вологості повітря 60%

Наступний шар - через 1-2 години.

Час висихання збільшується в міру зниження температури і підвищення відносної вологості повітря.

Витрата на 1 шар: 10 - 12,5 м²/л. Витрата фарби на об'єкті залежить від шорсткості і пористості поверхні, а також методу нанесення і умов при фарбуванні.

Розчинник: Вода.

Щільність: 1,56 г/см³

Зберігання: Зберігати і транспортувати в герметично закритій тарі при температурі від +5 °C до +30 °C, в недоступному для дітей місці.

Берегти від дії прямих сонячних променів і нагрівальних приладів.

Гарантійний термін зберігання: 3 роки від дати виготовлення.

Маса нетто: 9 л.

УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ

Поверхня повинна бути сухою і міцною. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від + 5°C до + 30°C, відносна вологість повітря не більше 80%.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нефарбовані (нові) поверхні:

Очистити поверхню від бруду та пилу. При необхідності вирівняти поверхню готовою до застосування акриловою шпаклівкою Vasco acryl FINISH, потім висохлу поверхню відшліфувати, а пил видалити.

Поверхню обов'язково укріпити ґрунтовкою глибокого проникнення, що рекомендована під фарбування, наприклад Vasco Deep Grunt.

Тверду, глянцеvu поверхню відшліфувати до матового стану.

Нові, свіжі поверхні на цементній, вапняній або гіпсовій основі слід витримати перед фарбуванням на протязі не менше одного місяця, до повного їх висихання.

Раніше пофарбовані поверхні:

Ретельно видалити всю фарбу, що відшарувалась. Поверхню вимити розведеним лужним миючим засобом, ретельно промити чистою водою і висушити.

Далі обробляти так само, як нові поверхні.

НАНЕСЕННЯ

- Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням.
- Наносити валиком, пензлем або фарборозпилювачем (включаючи безповітряний спосіб – «airless») у 2 шари.
- Для першого шару (ґрунтування основи) фарбу рекомендується розвести водою не більше ніж на 10% за об'ємом. Другий шар наносити без розведення.
- При нанесенні методом безповітряного розпилення використовувати сопло 0,45-0,79 мм та тиск 160-180 бар.
- При нанесенні методом повітряного розпилення використовувати сопло 2 мм, попередньо розбавивши водою до робочої густини.
- Увага! Покриття набуває остаточного кольору після висихання фарби. Остаточну стійкість до миття покриття набуває через 2-3 тижні.

Vasco Premium Latex інтер'єрна фарба надстійка до миття

Vasco

КЛАСИФІКАЦІЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ДСТУ EN 13300:2012

За призначенням: Декорування.

За типом в'язучого: Акрилова дисперсія.

Блиск: Матовий.

Зернистість: Дрібнозерниста (<100 мкм).

Стойкість до мокрого стирання: 2 клас (5000 циклів).

ДОГЛЯД

Готове покриття рекомендується очищати за допомогою м'якої тканини або губки з використанням теплого розчину миючого засобу.

З свіже пофарбованою поверхнею слід поводитися обережно протягом декількох тижнів.

При нормальних умовах покриття досягає своєї остаточної твердості тільки через місяць. Якщо необхідно очищати поверхню раніше цього терміну, рекомендується легке очищення м'якою вологою тканиною.

Після повного висихання, фарба витримує періодичну очистку з використанням миючих і дезінфікуючих засобів.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Видалити залишки фарби з інструменту, не допускаючи її висихання, після чого негайно промити водою. Сліди затверділої фарби можна видалити механічно.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Фарба не містить органічних розчинників, є нетоксичною та пожежобезпечною. Проте, слід захищати за допомогою захисного спорядження очі, шкіру та дихальні шляхи від потрапляння фарби.

Не вдихати туман, що утворюється при нанесенні фарбопульту.

При потраплянні фарби в очі, відразу ретельно промити водою.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидати у каналізацію, водоюми або ж на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.

Придбати Vasco Premium Latex – латексну водорозчинну фарбу можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі [Фарби](#)