



# Façade Siloxan

силоксанова фасадна фарба



## ОПИС ПРОДУКТУ

Colors Façade Siloxan – силоксанова фасадна фарба. Стійка до забруднень, та погодних умов. Підсилена силоксаном, що забезпечує оптимальний рівень гідроізоляції та паропроникності. Легка у нанесенні - не стікає, екологічно чиста.

### ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.

- Фасади приватних та багатоповерхових житлових будинків, торгових центрів, адміністративних, промислових, складських будівель більшості типових поверхонь.
- Структурні штукатурки на поверхнях систем утеплення з будь-яким видом ізоляції.
- Раніше пофарбовані фасади звичайних та історичних будівель, застосування у якості реставраційного, зберігаючого покриття.

### ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Наноситься на мінеральні основи зовні будівель такі як:

- |                   |                     |                     |                    |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| • Штукатурка      | • Керамічна цегла   | • Системи утеплення | • Силіконова або   |
| • Бетон           | • Фіброцемент       | з мінеральною       | гібридна структур- |
| • Газобетон       | • Системи утеплення | ватою               | на штукатурка      |
| • Силікатна цегла | з пінопластом       |                     |                    |

### ВЛАСТИВОСТИ

- Стійка до несприятливих погодних умов та забруднень.
- Підсилена силоксаном - оптимально захищає фасад від вологи та дозволяє стінам "дихати".
- З високою стійкістю покриття: стійка до миття та затирання.
- Легко наноситься, не стікає.
- Тривалий відкритий час для нанесення.
- Екологічно чиста.
- Вироблена в Євросоюзі.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**База:** А, С.

**Колір:** база А – білий, база С – прозорий. Тонується за каталогами NCS, RAL, Symphony, Monicolor.

Кольори з коефіцієнтом світлового відбиття <30 не можуть використовуватися в системах теплоізоляції.

#### Витрата на один шар:

4-6 м<sup>2</sup>/л нерівні вибраючі поверхні, 7-9 м<sup>2</sup>/л гладкі підготовлені поверхні. Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення.

**Склад:** Водні акрилові дисперсії штучних смол з добавкою силоксанів, мінеральні наповнювачі, діоксид титану, поліпшуючі добавки.

**Зберігання:** Зберігати і транспортувати в герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +25°C, в недоступному для дітей місці.

Берегти від дії прямих сонячних променів і нагрівальних пристрій.

**Гарантійний термін зберігання –** 24 місяці від дати виготовлення.

**Розмір тари:** 2,7л, 9л.

**Час висихання:** при +20°C і відносній вологості повітря 60%

**Наступний шар** – 4-6 годин.

**Повне висихання** – 3 доби.

Час висихання збільшується в міру зниження температури і підвищення відносної вологості повітря.

**Об'ємна щільність:** 1,60 г/см<sup>3</sup>.

**Вміст ЛОС:** Гранично допустимий вміст ЛОС для продукту (кат. А/а/FW) ≤ 40 g/l. Макс. вміст ЛОС в продукті – 35 g/l.

**Сухий залишок:** 42,0 %

**Розчинник:** Вода.

### УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ

Поверхня повинна бути сухою і міцною. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від +5°C до +25°C; відносна вологість повітря не більше 80%. Не застосовувати під впливом прямих сонячних променів і сильного вітру, дощу.

### ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Всі поверхні повинні бути сухі, міцні, рівні, чисті та без речовин, що зменшують адгезію.

Перед нанесенням необхідно видалити слабо з'язані або виступаючі частини поверхні (не з'язана штукатурка, залишки розчину, лущення покриття і т.д.). Віймки і нерівності поверхні потрібно виправити та вирівняти.

Мінеральні основи та штукатурки, з піщаним осипом, або крейдуючі – промити водою під тиском.

Раніше пофарбовані фасади звичайних та історичних будівель, не пильні – промити водою під тиском, не стікі – поверхні – видалити повністю.

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у даному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу.

«Виробничо-будівельне підприємство Єжи Мацієвські», 97-400 Белхатув, Нови Свят 1, Польща

	<b>4-6 год</b> Наступний шар <b>3 доби</b> Повне висихання	<b>4-9 м<sup>2</sup>/л</b>
	Фасадна	Розводиться водою
	H <sub>2</sub> O	Зроблено в Євросоюзі
	MADE IN EU	Наноситься пензлем
	Берегти від морозу	Наноситься валиком
		Наноситься розпилювачем

Всі раніше пофарбовані поверхні рекомендується загрунтувати ґрунтом глибокого проникнення Colors Nano Primer.

### НАНЕСЕННЯ

- Фарбу ретельно перемішати вручну або за допомогою змішувача з повільною обертальною швидкістю (до 400 об/хв).
- Наносити валиком, пензлем або фарбопультом в 1-2 шари.
- Для фарбування, що підкresлює, зберігає структуру поверхні рекомендується розбавити фарбу водою на макс.15% для 1-го шару, та розбавити фарбу водою на макс. 5% для 2-го шару.
- Для фарбування, що згладжує, вирівнює структуру поверхні, рекомендується розбавити фарбу водою на макс.5% для 1-го шару, та розбавити фарбу водою на макс. 3% для 2-го шару.
- При нанесенні 2-го шару фарби дотримуватись принципу виконання робіт «волого по вологому», тобто, не допускати висихання накладеної фарби перед нанесенням наступної.
- Інтенсивні та чисті відтінки кольорів, наприклад жовтий, помаранчевий, червоний і т.д. мають меншу покриваність. Рекомендується проміжне покриття в пастельному тоні на основі пігментованої білої фарби (база А). Може знадобитися друге заключне покриття.

### ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Робочі пристрої та інструменти після застосування відразу промити чистою водою, або з невеликою кількістю мила. Під час перерви у фарбуванні інструменти повинні залишатися вологими.

Дата ревізії  
09/2023

**colors**



# Façade Siloxan

силоксанова фасадна фарба

## **КЛАСИФІКАЦІЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ДСТУ EN 13300:2012**

**За призначенням:** Декорування.

**За типом в'яжучого:** Акрилові смоли.

**Бліск:** Матовий.

**Дифузійна стійкість**

**до водяної пари (Sd):** < 0,18 м шару повітря.

**Коефіцієнт капілярного поглинання води ( $\alpha$ ):** < 0,08 кг/м<sup>2</sup> h<sup>0,5</sup>

## **ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ**

Фарба не містить органічних розчинників, є нетоксичного та пожежобезпечною. Проте, слід захищати за допомогою захисного спорядження очі, шкіру та дихальні шляхи від потрапляння фарби.

Не вдихати туман, що утворюється при нанесенні фарбопультом.

При потраплянні фарби в очі, відразу ретельно промити водою.

## **УТИЛІЗАЦІЯ**

Не викидати у каналізацію, водойми або ж на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.

Придбати Colors Façade Siloxan – силоксанова фасадна фарба можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі [Фарба для фасадів](#)