



# Natura Parkett 20

напівматовий водорозчинний паркетний лак



## ОПИС ПРОДУКТУ

Colors Natura Parkett 20 – напівматовий водорозчинний лак для паркету та меблів. Легко наноситься на всі типові породи дерева, має вишуканий, оксамитовий напівматовий блиск. Утворює надійне, зносостійке покриття з чудовою адгезією. Швидко сохне.

### ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.

- Для нанесення на всі типові породи дерева і дерев'яні підлоги всередині приміщень.
- Дерев'яна дощата підлога всередині будівель, котеджів, дач, замських будинків, квартир, торгових приміщень, тощо.
- Паркетна підлога з будь-яким типом виконання.
- Дерев'яні сходи та поручні.
- Меблі з дерева: стільці, столи, тумби, крісла, елементи дерев'яного декору, тощо.
- Раніше пофарбована дерев'яна підлога та меблі, обробка у якості ремонтного лакування.

## ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Всі типові хвойні та листяні породи дерева: дуб, береза, клен, ясень, сосна, бук, граб, смерека, бамбук, тощо.

- Штучний паркет, щитовий паркет, набірний паркет
- Стара деревина, що вимагає реставрації
- Раніше пофарбована деревина
- Суха необроблена деревина

## ВЛАСТИВОСТІ

- Оксамитовий, напівматовий блиск.
- Утворює надійне, дуже зносостійке покриття.
- Має чудову адгезію.
- Швидко сохне.
- З часом не жовтіє.
- Легко наноситься.
- Вироблений в Німеччині.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Колір:** Прозорий.

**Витрата на один шар:** В залежності від поверхні і способу нанесення:

1-й шар – 5-7 м<sup>2</sup>/л; 2-й шар – 7-10 м<sup>2</sup>/л; 3-й і наступні шари – 10-14 м<sup>2</sup>/л.

Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на відповідну поверхню.

**Склад:** Поліуретан-акрилатна дисперсія, вода, гліколі, добавки.

**Щільність:** 1,03 г/см<sup>3</sup>.

**В'язкість:** 45 с 4 mm.

**Розчинник:** Вода.

**Розмір тари:** 1 л, 10 л.

**Зберігання:** Зберігати і транспортувати в герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +35°C, в недоступному для дітей місці.

Берегти від дії прямих сонячних променів і нагрівальних приладів.

**Гарантійний термін зберігання** – 24 місяці від дати виготовлення.

**Час висихання:** при +20°C і відносній вологості повітря 60%

### Міжшарове висихання:

меблі – 20 хвилин;  
паркет – 2 години після нанесення першого шару, 2-3 години між наступними шарами.

### Повне висихання:

легке механічне навантаження – 8 годин;  
повне механічне навантаження – 8-10 днів (розміщення меблів, легке прибирання);  
завершення повного циклу полімеризації – 21 день.

У разі відхилення від стандартних умов нанесення час висихання значно збільшується. Більш низька температура, більш висока відносна вологість повітря або сильно вбираюча деревина збільшують час висихання.

Для забезпечення швидкого висихання і повного висихання, слід забезпечити достатню вентиляцію.

## УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ

Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від + 10°C до + 35°C; відносна вологість повітря не більше 75%.



**20 хв.** Від пилу  
**2-3 год**  
Наступний шар



5-14 м<sup>2</sup>/л



Для підлог та меблів



Розводиться водою



Очищення водою



Зроблено в Німеччині



Пензель



Валик

## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхня має бути чистою, міцною, сухою і без слідів пилу, олії, жиру та воску. Старі, раніше оброблені поверхні мають бути міцними і ретельно зашкуреними.

## НАНЕСЕННЯ

- Для сильно поглинаючих поверхонь при нанесенні першого шару - розбавити водою на макс. 5%. При нанесенні наступних шарів не розбавляти.
- Ретельно перемішати вручну перед нанесенням, також злегка перемішувати під час використання.
- При наявності, прилеглі металеві деталі обробити антикорозійним засобом.
- Наносити тонким шаром за допомогою пензля, валика або шпателя у 2-3 шари, залежно від поверхні.
- За необхідності перед нанесенням останнього шару лаку поверхню відшліфувати наждаковим папером (240), видалити пил

## ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Лак має легку лужну дію. Берегти очі і чутливу шкіру від попадання бризок. Бризки лаку відразу змити великою кількістю чистої води. Дотримуватися загальних правил гігієни. Лак на водній основі тримати в недоступному для дітей місці. Під час роботи і по її закінченню добре провітрити приміщення. Не вдихати туман розпилення.



# Natura Parkett 20

напівматовий водорозчинний паркетний лак

## КЛАСИФІКАЦІЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ДСТУ EN 13300:2012

**За призначенням:** Декорування.

**За типом в'язучого:**

Поліуретан-акрилатна дисперсія.

**Блиск:** Напівматовий.

**Склад летких органічних сполук (ЛОС):**

Європейське граничне значення для продукту (кат. А / і): 140 g / l (2007/2010)

Цей продукт містить макс: 108 g / l [0.90 lbs/gal].

## ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Інструменти промивати водою відразу після використання і при тривалих перервах в роботі.

## УТИЛІЗАЦІЯ

Не допускати попадання в каналізацію, водойми і ґрунт. Невикористаний лак утилізувати як звичайне будівельне сміття.

Придбати Colors Natura Parkett 20 – напівматовий водорозчинний лак для паркету та меблів можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі [Лаки для дерева](#)