

# SNICKERI

## Столярная шпаклевка

- Готовая к применению мелкозернистая шпаклевка
- Удобно наносить на поверхность и легко шлифовать
- Белая



<b>Свойства изделия</b>	Готовая к использованию столярная шпаклевка для внутренних работ. Мелкозернистая, хорошо сцепляется с древесиной и после шлифования оставляет очень гладкую зашпаклеванную поверхность. Продукт легко наносится на поверхность, хорошо обрабатывается и быстро сохнет.
<b>Сфера применения</b>	Продукт предназначен для шпаклевания деревянной мебели, дверей, подоконников, реек и пр. деревянных деталей при внутренних работах. Подходит как для шпаклевания небольших неровностей поверхности, заполнения отверстий и щелей, так и для сплошного шпаклевания деревянной поверхности.
<b>Базовая поверхность</b>	Продукт подходит для шпаклевания новой и ранее окрашенной деревянной поверхности при внутренних работах в сухих помещениях.
<b>Подготовка поверхности</b>	Базовая поверхность должна быть очищена от пыли, загрязнений и жира. Следить, чтобы древесина была, сухой, содержание влаги – ниже 18 %. Для очистки поверхности от загрязнений использовать теплую воду, для очистки сильно загрязненной поверхности – также и чистящее средство Cleaner. Старую отслоившуюся краску удалить до прочного основания, ранее покрытую глянцевой краской поверхность ошкурить наждачной бумагой для достижения лучшей адгезии. В местах выхода сучков удалить смолу (механически или тряпкой, пропитанной уайт-спиритом), затем залакировать специальным лаком для сучков. Острые края деревянных деталей ошлифовать наждачной бумагой до более округлой формы. Ранее не окрашенную деревянную поверхность перед шпаклеванием загрунтовать краской Master Base или Bindo Base.
<b>Шпаклевание</b>	<p>Шпаклевку Snickeri наносить на поверхность в один или несколько слоев толщиной до 2 мм. Перед нанесением следующего слоя шпаклевки убедиться, что предыдущий слой высох.</p> <p>Свежую шпаклевку разровнять на поверхности до максимальной гладкости, чтобы уменьшить степень последующего шлифования. Для шлифования зашпаклеванной поверхности использовать мелкозернистую шлифовальную шкурку (№ 150–180). После шлифования тщательно удалить с поверхности шлифовальную пыль.</p> <p>Шпаклевка Snickeri готова к применению. После длительного стояния шпаклевке может потребоваться легкое перемешивание. К шпаклевке не примешивать шпаклевки других типов или сухие смеси.</p>
<b>Финишная отделка</b>	Для перекрашивания зашпаклеванной поверхности подходят как акриловые, так и алкидные краски.



## Технические характеристики

Сфера применения	сухие помещения при внутренних работах
Связующее вещество	сополимерный латекс
Размер зерна	< 0,1 мм
Время высыхания (23 °C, RH 65 %)	3 час при толщине слоя шпаклевки 1 мм
Разбавитель	вода
Цвет	белая
Рабочий инструмент	шпатель
Очистка рабочих инструментов	водой, сразу же после использования
Хранение	хранить в закрытой таре в сухом и прохладном месте (выше +5 °C)
Упаковка	0,5 л / 2,5 л

## Рекомендации по шпаклеванию

Требуемая температура воздуха и поверхности во время шпаклевания +10...+25 °C (рекомендуемая температура +18±2 °C), относительная влажность воздуха 40...80 % (рекомендуемая 65 %). Избегать работы под воздействием прямых солнечных лучей, а также шпаклевания нагретой на солнце поверхности. Воздействие влажного воздуха в сочетании с низкой температурой значительно продлевает время высыхания шпаклевки.

В уже открытой таре шпаклевка дольше сохраняет свежесть, если после работы верхнюю поверхность шпаклевки покрыть тонкой пленкой, и емкость со шпаклевкой плотно закрыть.

## Безопасность труда

При шпаклевании и шлифовании поверхности соблюдать все требования безопасности, пользоваться респиратором, надевать средства для защиты глаз или лица и тщательно вентилировать помещения. Во избежание распространения пыли удалить шлифовальную пыль с поверхности влажной тряпкой. При проглатывании химиката незамедлительно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку. Хранить в недоступном для детей месте.

## Охрана окружающей среды и обращение с отходами

По окончании работы плотно закрыть емкость со шпаклевкой. Перед очисткой рабочего инструмента удалить излишки шпаклевки. Не сливать продукт в канализацию или в водоемы. Жидкие остатки шпаклевки доставлять в место сбора вредных веществ, и лишь полностью пустые емкости направлять на предприятие по обращению с отходами.

## Производитель

Akzo Nobel, Швеция.

## Представитель

ООО «Акзо Нобель Холдинг Украина», Украина, 01004, г. Киев, ул. Красноармейская 9/2, офис 65, тел: (+38 044) 581 85 92, info.kyiv@akzonobel.com

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Таллинн, Эстония, тел.: (+372) 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Придбати Sadolin SNICKER1 можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі [ФІНІШНІ ШПАКЛІВКИ](#)

Указанные в описании продукции данные получены в лабораторных условиях и поэтому могут варьироваться в зависимости от метода нанесения на поверхность, климатических условий и т.д. Представленную информацию можно использовать как инструкцию при выборе изделия и рабочих приемов. Представитель не отвечает за ущербы, вызванные игнорированием указанного в инструкции по использованию или использованием изделия не по назначению. Для получения дополнительной информации обращаться к представителю. Представитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного информирования об этом.