

## Клей COLLE TOILE DE VERRE (TDV) - ТМ "SEMIN" Франція

Спеціальний клей для склошпалер та склополотна під фарбування.

Вологостійкий. Екологічно чистий продукт. Клас токсичності А+.

Клей готовий до застосування. Спеціальна формула для приклеювання склошпалер та використання у вологому середовищі. Зберігає свої властивості 48 годин. Забезпечує ідеальне припасування стиків, відсутність відшарування, відсутність плям на світлих шпалерах. Для внутрішніх робіт.



### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готовий клей без запаху на водній основі.

Застосовується для приклеювання склополотна або склошпалер під фарбування.

Можна використовувати у приміщеннях із звичайною або підвищеною вологістю.

Використовується усередині приміщень на стінах та стелях.

### СКЛАД І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Пластифікатор в емульсії, крохмаль та різні добавки. Молочно-біла желеподібна маса, однорідна, без грудок (не в'язка, тиксотропна паста). Добре ковзає, не тече і не капає у процесі нанесення.

По висиханні: вологостійкий, міцний, прозорий. Не жовтіє, не темніє, захищений від плісняви та грибка. Ефективний для наклеювання склошпалер у вологих приміщеннях. Екологічно чистий продукт.

### ПОВЕРХНІ

Підготовлені стіни та стелі всередині приміщень, ГКЛ, гладкий бетон, вирівнювальні та фінішні шпаклівки, гладкі блоки тощо.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ.

Закривати відро до кінця використання клею.

Температура використання: 8-35°C.

### ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхня повинна бути сухою, міцною, здоровою, гладкою, рівною, нормально абсорбуючою. Зняти стару фарбу чи клейові фарби. Знепилити поверхню. Покрити поверхню ґрунтовкою, якщо це необхідно. По дерев'яних поверхнях застосовувати ґрунтовку по дереву.

### МАТЕРІАЛ

- Склополотно, склошпалери, склотканини під фарбування.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Час налаштування: 5 - 10 хв.
- Час у відкритому стані: 30 хв.
- Час повного висихання: 12 – 24 годин.
- Щільність: приблизно 1.
- Сухий залишок: 11%.

### УПАКОВКА.

Відра по 10 та 20 кг.

**Зберігання:** 6 і більше місяців у неушкодженій заводській упаковці у захищеному від морозу та спеки місці. Оптимальна температура зберігання від +5 до +35°C.

## **ВИКОРИСТАННЯ**

Температура основи та навколишнього середовища: від +10 до +35°C.

Дотримуйтесь рекомендацій виробника склошпалер та загальних правил щодо наклеювання шпалер.

Після використання відро з клеєм щільно закрити.

**Підготовка основи:** поверхня повинна бути рівною, гладкою, міцною, сухою, з нормальною поглинаючою здатністю.

### **Рекомендовані ґрунтовки:**

DURCIFOND - по пухких, надто всмоктуючих та відремонтованих основах.

ANTI-HUMIDITE - у сирих та вологих приміщеннях.

**Застосування:** Нанесіть клей на зворотний бік шпалер за допомогою валика, пензлика або зубчастого шпателя. Змащуйте клеєм одночасно не більше 2 смуг. Накладіть/приклейте полотно на стіну, пригладжуючи від центру до країв. Видаліть надлишки клею губкою. Інструмент промивати водою.

**Витрата:** 150 - 250 г/м<sup>2</sup>, відповідно до поверхні та інструменту застосування.

**РЕКОМЕНДАЦІЯ** не забувайте помістити склошпалери на 48 год у приміщення, де чекають роботи з їх наклеювання. Перед наклеюванням обов'язково прочитайте інструкції заводу-виробника склошпалер.