



# Facade Silat

силікатна фасадна фарба



## ОПИС ПРОДУКТУ

Colors Facade Silat – силікатна фасадна фарба. Дуже надійна – зберігає колір та захищає фасад не менше 15 років. Атмосферостійка та паропроникна – «дихає». Зручна у нанесенні, відмінно вкриває та не стікає.

### ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.

- Фасади приватних та багатоповерхових житлових будинків, торгових центрів, адміністративних, промислових, складських будівель більшості типових поверхонь.
- Структурні штукатурки на поверхнях систем утеплення з будь-яким видом ізоляції.
- Раніше пофарбовані фасади звичайних та історичних будівель, застосування у якості реставраційного, зберігаючого покриття.

## ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Наноситься на мінеральні основи зовні будівель такі як:

- Штукатурка
- Бетон
- Газобетон
- Силікатна цегла
- Системи утеплення з пінополістиролом
- Системи утеплення з мінеральною ватою
- Силікатна або гібридна, силікат-силіконова структурна штукатурка

## ВЛАСТИВОСТІ

- Дуже надійна – зберігає захисні і декоративні властивості не менше 15 років
- Стька до несприятливих погодних умов, лугостійка, гідрофобна.
- Паропроникна, дозволяє стінам «дихати».
- З високою стійкістю покриття – стійка до миття та затирання.
- Зручно наноситься, відмінно вкриває та не стікає.
- Екологічно чиста.
- Вироблена в Євросоюзі.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**База:** А.

**Колір:** база А – білий. Тонується за каталогами NCS, RAL, Symphony, Monicolor у світлі кольори. Кольори з коефіцієнтом світлового відбиття <30 не можуть використовуватися в системах теплоізоляції.

### Витрата на один шар:

4-5 м<sup>2</sup>/л нерівні вбираючі поверхні,  
5-8 м<sup>2</sup>/л гладкі підготовлені поверхні.  
Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення.

**Склад:** Рідке калійне скло, органічні стабілізатори, натуральні наповнювачі, діоксид титану, поліпшуючі добавки, вода.

**Зберігання:** Зберігати і транспортувати в герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +25°C, в недоступному для дітей місці.

Берегти від дії прямих сонячних променів і нагрівальних приладів.

**Гарантійний термін зберігання** – 24 місяці від дати виготовлення.

**Час висихання:** при +20°C і відносній вологості повітря 60%

**Наступний шар** – 4-6 годин.

**Повне висихання** – 3 доби.

Час висихання збільшується в міру зниження температури і підвищення відносної вологості повітря.

**Щільність:** 1,50 г/см<sup>3</sup>

**Розчинник:** силікатний ґрунт.

**Вміст ЛОС:** Гранічно допустимий вміст ЛОС для продукту (кат. А/а/FW) ≤ 40 г/л. Макс. вміст ЛОС в продукті – 20 г/л.

**Сухий залишок:** 39,0 %

**Розмір тари:** 2,7л та 9л.

## УМОВИ ПРИ НАНЕСЕННІ

Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від +8°C до +25°C; відносна вологість повітря не більше 80%. Не застосовувати під впливом прямих сонячних променів і сильного вітру, дощу.

## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Всі поверхні повинні бути сухі, міцні, рівні, чисті та без речовин, що зменшують адгезію.

Перед нанесенням необхідно видалити слабо зв'язані або виступаючі частини поверхні (не зв'язана штукатурка, залишки розчину, лущення покриття і т.д.). Виймки і нерівності поверхні потрібно виправити та вирівняти. Мінеральні основи та штукатурки, з піщаним осипом, або крейдуєчі – промити водою під тиском. Раніше пофарбовані фасади звичайних та історичних будівель, не пильні – промити водою під тиском, не стійкі поверхні – видалити повністю.



**4-6 год -**  
Наступний шар  
**3 доби -** Повне висихання



4-8 м<sup>2</sup>/л



Фасадна



Очищення водою з милом



Наноситься пензлем



Зроблено в Євросоюзі



Наноситься валиком



Наноситься розпилювачем

Вбираючі мінеральні основи – бетон, силікатна цегла, керамічна цегла, цементні штукатурки, інші пористі матеріали та особливо раніше пофарбовані поверхні рекомендується заґрунтувати силікатним ґрунтом Colors Priori Prim або Proma Sol вже розчиненим згідно інструкції для поліпшення адгезії, підвищення міцності поверхні та зменшення витрат фарби.

Усі елементи фасаду зі скла, кераміки, металу, лакових покриттів рекомендується надійно закрити малярною стрічкою та плівкою, щоб запобігти потраплянню силікатної фарби. При забрудненні цих та подібних елементів фасаду, швидко видалити частки фарби вологою губкою.

## НАНЕСЕННЯ

- Фарбу ретельно перемішати вручну або за допомогою змішувача з повільною обертальною швидкістю (до 400 об/хв).
- В разі необхідності, для полегшення нанесення фарби розбавити силікатним ґрунтом Colors Priori Prim або Proma Sol на макс. 10%. Не розбавляти водою, щоб не зіпсувати властивості фарби.
- Наносити валиком, пензлем або фарбопульту в 1-2 шари.
- Фарбування тонованих у відповідний колір силіконових, силікатних, чи гібридних штукатурок, допускається в 1 шар, але не раніше ніж через 3-7 днів після нанесення штукатурки, в залежності від атмосферних умов, що забезпечують її висихання.
- При нанесенні фарби дотримуватись принципу виконання робіт «вологе по вологому», тобто не допускати висихання накладеної фарби перед нанесенням наступної. Використовувати однакові інструменти і рухи.



# Facade Silat

силікатна фасадна фарба

## КЛАСИФІКАЦІЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ДСТУ EN 13300:2012

**За призначенням:** Декорування.

**За типом в'язучого:** Рідке калійне скло.

**Блиск:** Матовий.

**Дифузійна стійкість**

**до водяної пари (Sd):** < 0,05 м шару повітря.

**Коефіцієнт капілярного поглинання**

**води ( $\alpha$ ):** < 0,08 кг/м<sup>2</sup> h<sup>0,5</sup>

## ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Робочі пристрої та інструменти після застосування відразу промити чистою водою, або з невеликою кількістю мила. Під час перерв у фарбуванні інструменти повинні залишатися вологими.

## ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Фарба містить активний луг, тому у разі контакту зі шкірою та очима ретельно промити у великій кількості чистою холодною водою, та звернутись до лікаря. У випадку проковтування або контакту з очима, обов'язково звернутись до лікаря.

## УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидати у каналізацію, водойми або ж на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.